

Es ist gut für Meerwasseranwendung, insbesondere für Lochkorrosion, Stress Korrosion und Korrosionsermüdung.

C95800 Material ist Nickel Aluminium Bronze, es ist Kupferlegierung mit dem Material Zugabe von Aluminium / Eisen / Nickel / Mangan.

Typisch Eigenschaften von NAB:

Zug 580-640 N / mm²

Ausbeute 240-250 N / mm²

Verlängerung 13-15%

Härte HB 140

Dichte 7,6 g / cm³