

Es ist gut für die Anwendung mit Meerwasser, besonders für Lochkorrosion, Spannungskorrosion und Korrosionsermüdung.

Das Material C95800 ist Nickel-Aluminium-Bronze Material auf der Basis von Kupferlegierungen unter Zusatz von Aluminium / Eisen / Nickel / Mangan.

typisch Eigentum von NAB:

Härte HB 140

Vorrang geben 240-250 N / mm<sup>2</sup>

Verlängerung 13-15%

der Spannung 580-640 N / mm<sup>2</sup>

Dichte 7,6 g / cm<sup>3</sup>