

Es bueno para la aplicación con agua de mar, especialmente para corrosión por picadura, corrosión por tensión y fatiga por corrosión.

El material C95800 es níquel aluminio bronce, es material a base de aleaciones de cobre con la adición de Aluminio / Hierro / Níquel / Manganeso.

típico propiedad de NAB:

dureza HB 140

dar prioridad 240-250 N / mm²

alargamiento 13-15%

de tensión 580-640 N / mm²

densidad 7.6 g / cm³