

esso è indicato per l'applicazione con acqua di mare, in particolare per corrosione per vaiolatura e stress affaticamento da corrosione e corrosione.

C95800 il materiale è Nickel Aluminium Bronze, materiale a base di lega di rame con aggiunta di alluminio / ferro / nichel / manganese.

Tipico proprietà di NAB:

di tensione 580-640 N / mm²

dare la precedenza 240-250 N / mm²

Allungamento 13-15%

Durezza HB 140

Densità 7,6 g / cm³