

É bom para aplicação com água do mar, especialmente para pitting corrosão, corrosão sob tensão e fadiga por corrosão.

O material C95800 é de níquel alumínio Bronze, é material à base de ligas de cobre com adição de Alumínio / ferro / níquel / manganês.

típico propriedade da NAB:

dureza HB 140

dar prioridade 240-250 N / mm²

alongamento 13-15%

de tensão 580-640 N / mm²

densidade 7,6 g / cm³